

ハマタイトの適材適所一覧表

施工部位によってシーリング材は使い分けが必要で、《ハマタイトの適材適所一覧表》は材料選定の目安を示しています。
部材の表面処理や塗装等の種類によって差が生じる場合がありますので、不明の点については当社へお問い合わせください。

目地の種類・部位			シーリング材の種類 製品名	シリコン系		シリル化アクリレート系	変成シリコン系		ポリサルファイド系			ポリウレタン系			備考			
				1成分形	2成分形	2成分形	2成分形	1成分形	2成分形	1成分形	2成分形	1成分形	2成分形	1成分形				
				SC-SR1	SC-SR2	SC-SA2/EVOMAX	SC-MS2NB/SUPER II	SC-MS1HM	SC-MS1NB-LM	SC-DM2	SC-PS2	SC-PS1NB	SC-PU2NB	SC-PU1	SC-PU1NB	※1		
カーテンウォール	ノックダウン形式 (ガラスマリオン形式)	ガラス廻り目地		◎	◎												<ul style="list-style-type: none"> ●淡色系パネル目地で目地周辺の汚染が問題になる場合は、SC-SA2/EVOMAX、SC-IB2、SC-MS2NB/SUPER IIを使用してください。 ●金属パネル目地にSC-MS2NB/SUPER IIを使用する場合は、プライマーNo.18の使用を推奨いたします。 ●金属パネル目地では剥離等の不具合を防止するため、改修工事の場合には素地が出るまで既存シーリング材を十分に撤去してください。 ●石打込みPC板の石材目地(細目地)は、ポリサルファイド系を選定してください。 ●石目地はプライマー塗布を十分に行ってください。 	
		方立無目ジョイント		◎	◎													
	金属パネル形式	ガラス廻り目地		◎	◎													
		パネル間目地		◎	◎	◎												
	PC板形式	石打込みPC	PC板間目地			◎	◎											
		タイル打込みPC	サッシ廻り目地			◎	◎		○		○	△						
吹付け塗装PC		ガラス廻り目地	○	◎	◎													
コンクリート壁	RC壁、サッシ廻り、壁式PC	塗装あり			△	◎		○			◎	◎	○	◎			<ul style="list-style-type: none"> ●シーリング材表面に塗装を施す場合は、吹付け材の付着性・汚染性に留意し、事前の確認を行ってください。 ●石打込みPC板の石材目地(細目地)は、ポリサルファイド系を選定してください。 ●SC-SR1を石目地に使用する場合は室内に限ります。 ●石目地はシーリング材からの成分移行による汚染防止のため、プライマー塗布を十分に行ってください。 ●石材の種類によってはプライマーを十分に塗布した場合でも汚染防止対策が不十分な場合がありますので、事前の確認を行ってください。 	
		塗装なし			○	◎	○	○		◎	◎							
	石張り(湿式) (GPC石目地を含む)	石目地(大理石除く)	△		△	○	○				◎	◎						
		大理石目地									◎	◎						
	タイル張り	サッシ廻り目地			△	○	○				◎	○						
		タイル目地			○	◎	○				◎	◎						
タイル下躯体目地					○	○				○	○	◎	○	○				
	サッシ廻り目地			○	◎	○				◎	◎							
パネル	ALCパネル	ALCパネル間 塗装あり			△	◎		○					◎	○	◎		<ul style="list-style-type: none"> ●シーリング材表面に塗装を施す場合は、吹付け材の付着性・汚染性に留意し、事前の確認を行ってください。 ●接着性の事前の確認を行ってください。 ●淡色系パネル目地で目地周辺の汚染が問題になる場合は、SC-SA2/EVOMAX、SC-MS2NB/SUPER IIを使用してください。 	
		サッシ廻り目地 塗装なし			◎	◎		○										
	塗装鋼板(フッ素、塗装など)	常温乾燥・焼付け塗装目地		○	◎	◎					○							
	ホーロー鋼板	板間目地			○	◎					○							
		サッシ廻り目地			○	◎					○							
	GRC、押出成形セメント板(ECP)	板間目地 塗装あり			△	◎							△					
サッシ廻り目地 塗装なし				○	◎					△								
金属断熱サンドイッチパネル	パネル間目地			◎	◎													
ガラス	単窓	ガラス廻り目地	◎	◎	◎												<ul style="list-style-type: none"> ●大板ガラススクリーン工法の場合は弊社までお問合せください。 ●複層ガラスや合わせガラスの突合せ目地等、複層ガラスや合わせガラスの小口面にシーリング材を使用される場合はシリコン系シーリング材を選定してください。 	
	連窓	ガラス廻り目地	○	◎	◎													
	ガラス突合せ	ガラス間目地	◎	◎	◎													
サッシ	サッシ廻り	水切・血板目地		◎	◎	◎		○	○		△	○					<ul style="list-style-type: none"> ●目地設計を十分に検討してください。 ●淡色系パネル目地で目地周辺の汚染が問題になる場合は、SC-SA2/EVOMAX、SC-MS2NB/SUPER IIを使用してください。 	
	サッシ工場シール	シーリング材受け									※1							
笠木	金属製笠木	笠木間目地		◎	◎	◎											<ul style="list-style-type: none"> ●金属製の笠木間目地へSC-MS2NB/SUPER IIを使用する場合は、プライマーNo.18の使用を推奨いたします。 ●淡色系パネル目地で目地周辺の汚染が問題になる場合は、SC-SA2/EVOMAX、SC-MS2NB/SUPER IIを使用してください。 ●金属製の笠木間目地では剥離等の不具合を防止するため、改修工事の場合には素地が出るまで既存シーリング材を十分に撤去してください。 	
	石材笠木	笠木間目地			○	◎					◎	○						
	PC笠木	笠木間目地			○	◎					○	○						
外壁以外の各種目地	屋上・屋根	シート防水等の端未処理	○					○									<ul style="list-style-type: none"> ●水まわり各種目地は防カビタイプを推奨します。 ●常時水に浸せきする部位での使用には十分な注意を要します。 ●水まわり各種目地には、石目地やタイル目地の場合もポリサルファイド系シーリング材を使用しないでください。膨潤・軟化などの不具合の原因となります。 	
		瓦の押さえ	○					○										
	床	コンクリート	スリット目地								◎	○						
		石張り・タイル張り	石・タイル目地								◎	○						
	PCaパネル(PCa段床パネルを含む)	PCaパネル間目地								○※2	○							
	水まわり	浴室・浴槽	○															
		キッチンキャビネ・流し台	○															
		洗面台まわり	○															
	排気口まわり・貫通パイプまわり	塗装あり							○				○	○	○	◎		
		塗装なし							○				○	○	○	◎		
	手摺など支柱脚部まわり	塗装あり					○		○				○	○	○	◎		◎
		塗装なし					○		○				○	○	○	◎		◎
室内壁(間仕切り)目地		○					○	○				○	○	○				
防水材下地処理								○				○	◎	◎	◎			
JIS A5758の種類			⑩G-30SLM-9030G ⑩G-20LM-9030G	⑩G-F-25LM-10030	G-F-25LM-10030相当	⑩F-25LM-9030	—	F-12.5E-8020相当	—	⑩F-25LM-8020	⑩F-20LM-8020	⑩F-25LM-8020	F-25LM-8020相当	F-25LM-8020相当	—			

※1 工場シール専用部品をご使用ください
※2 ワーキングジョイントに施工する際は必ず2次シールを施工してください

◎:推奨シーリング材 ○:使用可能シーリング材
△:使用可能シーリング材(事前確認要)