

長年にわたる総合ゴムテクノロジーを基に、環境にも

配慮した「ハマタイトシリーズ」

商品一覧

タイプ	製品名	JIS A5758の種類	特徴	主な用途	主な留意点	荷姿	
2成分形 反応硬化型	シリコン系	SC-SR2	⑩G・F-25LM-10030 (SR-2)	耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。	ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材	目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。シーリング材表面への塗装はできません。プライマー依存性が高い。	4ℓセット×2/ケース (カラーマスターは別梱包) 旧品番 シリコン70
	シリル化アクリレート系	SC-SA2/EVOMAX	G・F-25LM-10030相当	耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。ガラスまわりに使用可能で撥水汚染が生じません。	ガラス・サッシまわり目地 2成分形シリコン系・ポリイソブチレン系 シーリング材の打替え・改修 金属カーテンウォール・パネル目地、PcA板間目地、笠木目地等	薄層未硬化現象が発生することがあります。プライマー依存性が高い。	4ℓセット×2/ケース (カラーマスターは別梱包) 旧品番 -
	変成シリコン系	SC-MS2NB/SUPER II	⑩F-25LM-9030 (MS-2)	耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	金属カーテンウォール・パネル目地、PcA板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等	ガラス用途には使用できません。薄層未硬化現象が発生することがあります。プライマー依存性が高い。	4ℓセット×2/ケース (カラーマスターは別梱包) 旧品番 スーパーII スーパーII(NB)
	ポリサルファイド系 (土間目地用)	SC-DM2	-	速硬化タイプ 硬化性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。	コンクリート打ち継ぎ・亀裂誘発目地、石目地、タイル目地等 (押出成形セメント板、PcA板、段床板等のワーキングジョイント)	ガラス用途には使用できません。ノンワーキングジョイントを主用途とする商品です。やむを得ずワーキングジョイントに施工する場合、必ず追従性を有するシーリング材で2次シールを施工してください。	4ℓセット×2/ケース (カラーマスターは別梱包) 従来品番 -
	ポリサルファイド系	SC-PS2	⑩F-25LM-8020 (PS-2)	耐候性、意匠性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。	石目地、タイル目地、RC造各種目地、等	ガラス用途には使用できません。動きの大きな目地では目地寸法(目地設計)に注意が必要です。	4ℓセット×2/ケース (カラーマスターは別梱包) 従来品番 SC500NB
1成分形 湿気硬化型	ポリウレタン系	SC-PU2NB	⑩F-25LM-8020 (PU-2)	被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等	ガラス用途には使用できません。露出での使用を避けてください。	6ℓセット×2/ケース 旧品番 UH-01NB
	シリコン系	SC-SR1	⑩G-30SLM-9030G (SR-1) ⑩G-20LM-9030G (SR-1)	耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。	ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等	目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。シーリング材表面への塗装はできません。	330mℓ×10本/ケース×2 旧品番 SS-310
	変成シリコン系	SC-MS1-HM	-	自己接着性に優れます。	RC造各種露出目地、サッシまわり目地、各種内装目地、貫通パイプまわり目地、石目地、等	ガラス用途には使用できません。	320mℓ×10本/ケース×2 旧品番 スーパーワン
	変成シリコン系	SC-MS1NB-LM	F-12.5E-8020相当 (MS-1)	応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等	ガラス用途には使用できません。	320mℓ×10本/ケース×2 従来品番 スーパーワンLM
	ポリサルファイド系	SC-PS1NB	⑩F-20LM-8020 (PS-1)	耐候性、意匠性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	石目地、タイル目地、RC造各種目地、等	ガラス用途には使用できません。動きの大きな目地では目地寸法(目地設計)に注意が必要です。	320mℓ×10本/ケース×2 旧品番 SC500sl
	ポリウレタン系	SC-PU1	F-25LM-8020相当 (PU-1)	-	RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等	ガラス用途には使用できません。露出での使用を避けてください。低温時の硬化性に注意(硬化が遅くなります)。	320mℓ×10本/ケース×2 旧品番 シルイス
	ポリウレタン系	SC-PU1NB	F-25LM-8020相当 (PU-1)	被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等	ガラス用途には使用できません。露出での使用を避けてください。低温時の硬化性に注意(硬化が遅くなります)。	320mℓ×10本/ケース×2 旧品番 PrismNB
	ポリウレタン系	クイック急硬化NB	-	速硬化タイプ 硬化性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	防水材の各種下地処理、クラック補修等	ガラス目地には使用できません。露出での使用を避けてください。低温時の硬化性に注意(硬化が遅くなります)。	320mℓ×10本/ケース×2 旧品番 -