

長年にわたる総合ゴムテクノロジーを基に、環境にも

配慮した「ハマタイトシリーズ」

商品一覧

タイプ		製品名	JIS A5758の種類	特 徴	主な用途	主な留意点	荷 姿	
2成分形	反応硬化型	脱ヒドロキシルアミン形シリコーン系	SC-SR2	G・F-25LM-10030 (SR-2)	耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。	ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材	目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。 シーリング材表面への塗装はできません。 プライマー依存性が高い。	4 L セット× 2 / ケース (カラーマスターは別梱包)
		シリル化アクリレート系	SC-SA2/<i>EVOMAX</i>	G・F-25LM-10030 (SA-2)	耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。 ガラスまわりに使用可能で撥水汚染が生じません。	ガラス・サッシまわり目地 2成分形シリコーン系・ポリイソブチレン系 シーリング材の打替え・改修 金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、笠木目地 等	薄層未硬化現象が発生することがあります。 プライマー依存性が高い。	4 L セット× 2 / ケース (カラーマスターは別梱包)
		変成シリコーン系	SC-MS2NB / <i>SUPER II</i>	F-25LM-9030 (MS-2)	耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等	ガラス用途には使用できません。 薄層未硬化現象が発生することがあります。 プライマー依存性が高い。	4 L セット× 2 / ケース (カラーマスターは別梱包)
		ポリサルファイド系	SC-PS2	F-25LM-8020 (PS-2)	耐候性、意匠性に優れます。 打ち継ぎ接着性に優れます。	石目地、タイル目地、RC造各種目地、等	ガラス用途には使用できません。 動きの大きな目地では目地寸法(目地設計)に注意が必要です。	4 L セット× 2 / ケース (カラーマスターは別梱包)
		ポリサルファイド系 (土間目地用)	SC-DM2	—————	速硬化タイプ 硬化性に優れます。 打ち継ぎ接着性に優れます。	コンクリート打ち継ぎ・亀裂誘発目地、石目地、タイル目地 等 (押出成形セメント板、PCa 板、段床板等のワーキングジョイント)	ガラス用途には使用できません。 ノンワーキングジョイントを主用途とする商品です。 やむを得ずワーキングジョイントに施工する場合、必ず追従性を有するシーリング材で2次シールを施工してください。	4 L セット× 2 / ケース (カラーマスターは別梱包)
		ポリウレタン系	SC-PU2NB	F-25LM-8020 (PU-2)	被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等	ガラス用途には使用できません。 露出での使用を避けてください。	6 L セット× 2 / ケース
1成分形	湿気硬化型	脱オキシム形シリコーン系	SC-SR1 Plus	G-30SLM-9030G (SR-1) G-20LM-9030G (SR-1)	耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。 防カビタイプもあります。	ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等	目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。 シーリング材表面への塗装はできません。	300mL × 12本 / ケース
		変成シリコーン系	SC-MS1-HM	—————	自己接着性に優れます。	RC造各種露出目地、サッシまわり目地、各種内装目地、貫通パイプまわり目地、等	ガラス用途には使用できません。	320mL × 10本 / ケース× 2
		変成シリコーン系	SC-MS1NB-LM	F-12.5E-8020 相当 (MS-1)	応力緩和性、被塗装性に優れます。 (ノンブリードタイプ)	サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等	ガラス用途には使用できません。	320mL × 10本 / ケース× 2
		ポリサルファイド系	SC-PS1NB	F-20LM-8020 (PS-1)	耐候性、意匠性に優れます。 打ち継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	石目地、タイル目地、RC造各種目地、等	ガラス用途には使用できません。 動きの大きな目地では目地寸法(目地設計)に注意が必要です。	320mL × 10本 / ケース× 2
		ポリウレタン系	SC-PU1	F-25LM-8020 相当 (PU-1)		RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等	ガラス用途には使用できません。 露出での使用を避けてください。 低温時の硬化性に注意(硬化が遅くなります)。	320mL × 10本 / ケース× 2
		ポリウレタン系	SC-PU1NB	F-25LM-8020 相当 (PU-1)	被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)	RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等	ガラス用途には使用できません。 露出での使用を避けてください。 低温時の硬化性に注意(硬化が遅くなります)。	320mL × 10本 / ケース× 2